



**CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT**

**Prioritätsbescheinigung
DE 102 61 720.1
über die Einreichung einer Patentanmeldung**

BEST AVAILABLE COPY

Aktenzeichen:

102 61 720.1

Anmeldetag:

30. Dezember 2002

Anmelder/Inhaber:

Professor Dr. Gerhard Meyer,
46483 Wesel/DE;
Chemichl AG, Vaduz/LI.

Bezeichnung:

Fräskeramiken aus Metalloxid-Pulvern mit bimodaler
Korngrößenverteilung

IPC:

C 04 B 35/622

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 11. September 2006
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Wehner
Wehner

Fräskeramiken aus Metalloxid-Pulvern mit bimodaler Korngrößenverteilung

Die vorliegende Erfindung betrifft Metalloxid-Pulver mit bimodaler Korngrößenverteilung bzw. bimodale Keramik-Binder-Werkstoffverbünde, aus diesen Metalloxid-Pulvern (Verbünden) herstellbare Keramiken, insbesondere Fräskeramiken zum Einsatz in der Dentaltechnik, Verfahren zur Herstellung der Metalloxid-Pulver und der Keramiken, die Verwendung nanoskaliger Metalloxid-Pulver zur Herstellung der Metalloxid-Pulver und der Keramiken und Dentalkeramikprodukte.

Keramiken aus Metalloxid-Pulvern, besonders Al_2O_3 , werden auf Grund ihrer mechanischen Belastbarkeit und Biokompatibilität in der Dentaltechnik seit geraumer Zeit eingesetzt. In jüngerer Zeit findet auch teilstabilisiertes ZrO_2 Berücksichtigung, da es wegen seiner polymorphen Erscheinungsform eine gegenüber dem Al_2O_3 gesteigerte mechanische Festigkeit aufweist. Die Verarbeitung dieser Keramiken erfolgt hierbei mittels einer Fräse, wobei entweder der Grünkörper, ein Vorsinterkörper, ein endgesinterter poröser Körper (mit anschließender Glasinfiltration) oder ein endgesinterter Voll-Keramikkörper spanend bearbeitet werden. Zu Beginn werden die Metalloxid-Pulver zunächst unter Druck verdichtet. Hierfür kommen in der Regel kalt isostatische oder uniaxiale Pressverfahren in Betracht, wobei uniaxiales Pressen auf Grund des unvermeidlichen Dichtegradienten gegenüber dem CIP-Verfahren keine homogene Dichte ermöglicht. Alternativ zu dieser Herstellung von Grünkörpern werden in der Dentalindustrie, z.B. von der Fa. Metoxit heiß isostatisch behandelte Keramikblöcke geliefert. Hierbei wird das keramische Ausgangspulver simultan verdichtet und gesintert. Hierdurch erreicht man die höchste Verdichtung, die z.B. beim 3 mol-% Y_2O_3 dotierten ZrO_2 mit $6,065 \text{ g/cm}^3$ nahe der theoretischen Dichte liegt. Dieses Verfahren ist jedoch sehr kostenintensiv und liefert Keramikblöcke, welche auf Grund der hohen Dichte z.B. auf einer Dentalfräse der Fa. DCS in einem bis zu sechsständigen Fräsvorgang zu einer fertigen dreigliedrigen Brücke bearbeitet werden kann. Dentsply Degussa Dental bietet ein alternatives Verfahren an. Hierbei wird der verdichtete Grünkörper zunächst, unter Berücksichtigung einer Schrumpfungszugabe spanend bearbeitet und anschließend endgesintert. Ein Fräsen des Grünkörpers ist jedoch auf Grund der relativ geringen Gründichte monomodaler

Pulver nicht unproblematisch, da es häufig während der spanenden Bearbeitung zu Ausbrüchen kommen kann. Auch ein Versand der Grünkörper an die mit ihrer Verarbeitung beschäftigten Dentallabore ist auf Grund der nicht optimalen Gründichte problematisch. Weiterhin ist auf Grund der großen Schrumpfung die Einstellung einer, für die dentalen Anforderungen noch tolerierbaren, Abweichung vom isotropen Schrumpf nicht unproblematisch. Des Weiteren erweisen sich die hohe Sintertemperatur und die lange Sinterdauer für den praktischen Einsatz als nachteilig, da es z.B. zu verstärkter Beanspruchung und verstärktem thermischen Verschleiß von Heizelementen führt, oder der Einsatz teurer Ofentypen erforderlich wird.

Die geringere Schrumpfung des erfindungsgemäßen bimodalen Metalloxid-Pulvers führt auch zu einer besseren Einstellung einer annähernd isotropen Schrumpfung insbesondere von Freiformflächen. Ferner ergibt sich durch die größere Packungsdichte eine geringere Schrumpfung, wodurch die Grünkörper weniger Raum beim Transport sowie im Sinterofen beanspruchen. Auch kann bei Bedarf die Sintertemperatur abgesenkt werden, ohne dass die für die dentale Anwendung erforderliche Festigkeit des Produktes unterschritten wird.

Das von der Fa. Vita praktizierte In-Ceram-Verfahren besteht in der Herstellung endgesinterter poröser Keramikblöcke, welche auch von Dentalfräsen geringer Leistung spanend bearbeitet werden können. Um die für den Gebrauch nötige Festigkeit zu erreichen, wird der poröse Körper mit Lanthanglas infiltriert, wobei die Infiltrationstemperatur unterhalb der Sintertemperatur des porösen endgesinterten Keramikkörpers liegt und somit eine Schrumpfung nahezu vermieden wird.

Problematisch hierbei ist sowohl die recht geringe Festigkeit des porösen endgesinterten Keramikkörpers (eingeschränkte Handhabung) als auch die nicht optimale Festigkeit des Keramik-Glasverbundes nach der Infiltration.

Durch Dotierung mit nanoskaligem Keramik-Pulver gelingt eine Festigkeitssteigerung des als Gerüst fungierenden porösen endgesinterten Keramikblocks.

Zur Absenkung der Sintertemperatur bei der Herstellung von Dental-Fräskeramiken ist vorgeschlagen worden, anstelle der üblichen Metalloxid-Pulver mit Korngrößen größer 1 μm sogenannte nanoskalige Metalloxid-Pulver zu verwenden, d.h. Metalloxid-Pulver, deren durchschnittliche Korngrößen im Nanometer-Bereich liegen. Jedoch haben sich Handhabung und Verarbeitung dieser "Nanopulver" in

der Praxis als schwierig erwiesen. So kann es wegen ihrer hohen Sinteraktivität zu unerwünschter Agglomeration und verstärktem Kornwachstum kommen. Weiterhin erweist sich die Formgebung wegen der geringen Schütt- bzw. Klopfdichte häufig als schwierig. Somit ist der für die Einstellung eines nanoskaligen Gefüges

- 5 erforderliche technische Aufwand so hoch, dass sich am Dentalmarkt nicht im ausreichenden Maß Erlöse erzielen lassen. Des weiteren scheitert der Einsatz reiner nanoskaliger Metalloxidpulver an deren momentan noch sehr hohen Herstellungskosten. Ein besonderer Effekt eines nanoskaligen Gefüges erweist sich jedoch besonders für die Dentalindustrie als vorteilhaft. Liegt der
- 10 Korngrenzenbereich des Gefüges der gesinterten Probe unter $1/20$ der Wellenlänge des sichtbaren Lichtes, so liegt Transparenz vor. In der Praxis führt u.a. auch eine Korngröße, welche unterhalb der Wellenlänge des sichtbaren Lichtes liegt, zu einer mehr oder weniger ausgeprägten Transluzenz. Diese Transluzenz wird auch durch besonders chemisch reine Ausgangsmaterialien verbessert, da sich z. B. keine
- 15 Verunreinigungen an den Korngrenzen ablagern können. Eine erhöhte Transluzenz der Gerüstkeramik führt in der dentalen Praxis zu einem geringeren Schichtbedarf an Verblendkeramiken, was einerseits zu einer leichteren Einstellung einer optimalen Ästhetik führt und andererseits einen geringeren Abschleiß der für den Halt einer dentalen Brücke benötigten natürlichen Zähne zur Folge hat.

20

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Metalloxid-Pulver bzw.

einen Keramik-Binder-Verbund für die Anwendung in der Dentalindustrie bereitzustellen, die einerseits eine möglichst optimale Resistenz gegenüber Transport- und Handhabungsschäden aufweisen und sich andererseits zur

- 25 Herstellung einer Keramik eignen, die nach Möglichkeit vor ihrer abschließenden Sinterung einer optimalen Fräsbearbeitung (optimale Gründichte) unterzogen werden kann, und hierbei - auch bei erheblicher Herabsetzung der Sintertemperatur und erheblicher Verkürzung der Sinterdauer - eine ausreichende Festigkeit und eine möglichst verbesserte Transluzenz aufweist.

30

Gelöst wird diese Aufgabe durch ein bimodales Metalloxid-Pulver (bimodaler Keramik-Binder-Verbund) , umfassend

- (a) ein erstes Metalloxid-Pulver; und
- (b) ein zweites, nanoskaliges hochsinteraktives Metalloxid-Pulver;

das dadurch gekennzeichnet ist, dass das erste Metalloxid-Pulver (a) einen d_{50} -Wert von 0,2-12 μm aufweist; und

das zweite, nanoskalige Metalloxid-Pulver (b) einen d_{50} -Wert von 10 bis 300 nm aufweist, wobei das Verhältnis der d_{50} -Werte von (a) zu (b) bei max. 40 zu 1 liegt.

5 Im Stand der Technik sind derartige Metalloxid-Pulverkombinationen wie folgt untersucht worden. M. Moskovits, B.G. Ravi und R. Chaim untersuchten in NanoStructured Materials, Vol.11. No. 2, pp 179-185 ein bimodales Pulver, dessen Nanokomponente eine durchschnittliche Partikelgröße von 10 nm und deren

10 Basiskomponente eine durchschnittliche Partikelgröße von 430 nm aufwies. Bei einem Größenverhältnis beider Komponenten von über 40 und besonders bei einer so feinen Nanokomponente ist die Herstellung einer homogenen Pulvermischung mit vertretbarem technischen Aufwand nur begrenzt möglich. Legt man eine ideale kugelige Gestalt der Basiskomponente zu Grunde, so kann die Optimierung der Packungsdichte nur durch große Agglomerate der nanoskaligen Komponente

15 erreicht werden, wodurch faktisch keine Nanokomponente mehr vorliegt. Von P. Bowen *et al.*, *Ceramic Transactions* (1998), 211-218, sind bimodale $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ -Pulver auf ihr Verdichtungsverhalten untersucht worden, wobei die Formgebung durch Schlickerguss oder kalt isostatisches Pressen erfolgte. Die Partikelgröße des größeren Pulvers betrug 1 μm , während die des Nanopulvers 70-120 nm betrug.

20 Nach dem Sintern fand sich eine Korngröße von ca. 1 μm . Bei den erfindungsgemäßen bimodalen Al_2O_3 -Pulvern bzw. Al_2O_3 -Binder-Verbünden wurde als der gröbere Bestandteil vorzugsweise allotrophe Modifikationen des Al_2O_3 verwendet.

Möglich ist auch die Verwendung von Übergangstonerden sowie von Mischtypen
25 oxidischer, oxidhydratischer Zusammensetzung, die auch Hydroxylgruppen und unterschiedlich chemisch gebundenes Wasser enthalten können.

Bevorzugt werden jedoch alpha- und gamma-Tonerden benutzt.

Die Ergebnisse liefern kein eindeutiges Bild. Zwar liefert eine kaltisostatische Verdichtung die höchste Gründichte, aber auch eine sehr geringe Sinterdichte und
30 war sogar beim monomodalen $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ -Pulver größer. Eine Verwendung eines derartigen Pulvers als Fräsk Keramik in der Dentaltechnik scheidet somit aus. Daher sind zwar bimodale Metalloxid-Pulver aus $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, bestehend aus einem ersten $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ -Pulver mit einer durchschnittlichen Korngröße von 1 μm und einem zweiten $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ -Pulver mit einer durchschnittlichen Korngröße von 70 bis 120 nm, wie sie von

Bowen *et al.* beschrieben wurden, von den erfindungsgemäßen bimodalen Metalloxid-Pulvern ausgenommen. Sofern die Verwendung der erfindungsgemäßen Metalloxid-Pulver in Keramiken, insbesondere in Fräskeramiken, bzw. zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung in Dentalprodukten betroffen sind, können diese auch aus erfindungsgemäßen bimodalen Metalloxid-Pulvern aus $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, bestehend aus einem ersten $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ -Pulver mit einer durchschnittlichen Korngröße von 1 μm und einem zweiten $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ -Pulver mit einer durchschnittlichen Korngröße von 70 bis 120 nm, hergestellt sein, wobei der Verwendung von $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ -Pulvern der Vorzug gegeben wird.

Das erfindungsgemäße bimodale Metalloxid-Pulver bzw. der bimodale Keramik-Binder-Verbund stellt nunmehr erstmals ein Metalloxid-Pulver zur Verfügung, aus dem sich Grünkörper- bzw. Vorsinterkeramiken herstellen lassen, die vor der End-Sinterung einer Fräsbearbeitung ohne Auftreten von Ausbrüchen oder anderen, durch die spanende Bearbeitung verursachten Fehlern unterworfen werden können und nach der anschließenden End-Sinterung für eine Verwendung in der Dentaltechnik mechanisch ausreichend belastbar sind. Es hat sich gezeigt, dass Keramiken, die aus dem erfindungsgemäßen bimodalen Metalloxid-Pulver hergestellt werden, eine Reihe von hervorragenden Eigenschaften aufweisen:

Die bimodalen Metalloxyd-Pulver zeichnen sich dadurch aus, dass sie besonders gut in Herstellungsprozesse integrierbar sind, sich insbesondere für einen Einsatz in Plasma-Verfahren eignen. Ferner weisen sie überraschend gute mechanische Eigenschaften auf, insbesondere eignen sie sich für eine Fräsbearbeitung.

Diese Keramiken weisen eine gesteigerte Grünkörperfestigkeit auf, so dass die z.B. nach kalt isostatischem Verdichten aus den erfindungsgemäßen bimodalen Metalloxid-Pulvern erhaltenen Grünkörperkeramiken (bzw. nach anderen Verfahren zugänglichen Vorsinterkeramiken) vor und nach der End-Sinterung spanend und ohne Ausbrüche bearbeitet werden können und somit für die Herstellung möglichst endabmaßnaher Dentalkeramiken geeignet sind. Hinzu kommt die Tatsache, dass diese Grünkörperkeramiken bzw. Vorsinterkeramiken bei der End-Sinterung einen geringen Schrumpf von weniger als 15 % aufweisen. Im Gegensatz dazu weisen die

im Stand der Technik bekannten, aus herkömmlichen Metalloxid-Pulvern hergestellten Grünkörperkeramiken bzw. Vorsinterkeramiken nach dem End-Sintern einen Schrumpf von ca. 25. % oder mehr auf. Das kann zu einem Verziehen der Keramik führen und erfordert in den Abmessungen größere Fräswerkzeuge. Es hat sich ferner gezeigt, dass die beim abschließenden Sintern anzuwendende Sinterendtemperatur im Falle der aus den erfindungsgemäßen bimodalen Metalloxid-Pulvern herstellbaren Keramiken erheblich unter der für Keramiken aus üblichen Metalloxid-Pulvern notwendigen Sinterendtemperatur liegt. Damit ergeben sich beim Betreiben des Sinterofens geringere Energiekosten, weil zum Sintern weniger hohe Temperaturen notwendig sind und der Sintervorgang weniger Zeit in Anspruch nimmt. Vorteilhaft können bereits im Dentallabor vorhandene Ofentypen für Presskeramik weiterverwendet werden.

Vollkommen überraschend können aus den erfindungsgemäßen bimodalen Metalloxid-Pulvern Keramiken hergestellt werden, die eine so hohe Transluzenz aufweisen, dass sich bezüglich der ästhetischen Gestaltung für den Dentaltechniker ganz neue Gestaltungsspielräume ergeben. In keinem Fall lag die Transluzenz eines mit der spez. Nanokomponente versehenen Keramikkörpers unter der des Grundpulvers, wo hingegen bimodale Mischungen unter Verwendung von flammpyroltisch oder mittels Sol-Gel-Verfahren hergestellten Nanokomponenten stets opaker waren als das Grundpulver. Auch eine Verwendung als Optokeramik erscheint somit möglich.

Die aus erfindungsgemäßen bimodalen Metalloxid-Pulvern zugänglichen Keramiken weisen ferner gegenüber bislang bekannten Keramiken aus Metalloxid-Pulvern ohne nanoskaligen Anteil bei gleichen Sinterbedingungen eine erhöhte mechanische Festigkeit auf, was sich vorteilhaft auf die Lebensdauer der Keramiken auswirkt.

Das erfindungsgemäße bimodale Metalloxid-Pulver umfasst ein erstes Metalloxid-Pulver (a) mit einem d_{50} -Wert von 0,2-12 μm und ein zweites, nanoskaliges Metalloxid-Pulver (b) mit einem d_{50} -Wert von 10 bis 300 nm. Es ist möglich, dass das erste Metalloxid-Pulver von einem anderen Metalloxid als das zweite, nanoskalige Metalloxid-Pulver gebildet wird. Bevorzugt werden beide Metalloxid-

Pulver (a) und (b) von demselben Metalloxid gebildet. Die Metalloxide sind vorzugsweise aus der Gruppe ausgewählt, die undotiertes ZrO_2 , mit CeO_2 , CaO , MgO , Sc_2O_3 und Y_2O_3 -dotiertes ZrO_2 , sowie TiO_2 und Al_2O_3 enthalten. Besonders bevorzugt ist Y_2O_3 -dotiertes ZrO_2 .

5

Bei den ersten Metalloxid-Pulvern (a) handelt es sich um handelsübliches, kommerziell erhältliches Metalloxid-Pulver z.B. der Fa. Tosoh, Alcoa, Auer-Remy, alusuisse martinswerk, Sumitomo oder Zirconia sales. Üblicherweise ist es mit einem weiteren Metalloxid (Y_2O_3) stabilisiert. Das weitere Metalloxid-Pulver liegt vorzugsweise in einer Menge von 0,5 bis 12 mol-% - bezogen auf die Gesamtmenge an erstem Metalloxid (a) - vor. Als besonders geeignete Stabilisatoren haben sich neben Calciumoxid (CaO) vor allem Magnesiumoxid (MgO) in einer Menge von 7 bis 12 mol-%, insbesondere etwa 9 mol-% MgO bzw. Scandiumoxid (Sc_2O_3), Ceroxid (CeO_2) bzw. Yttriumtrioxid (Y_2O_3) in einer Menge von 1 bis 5 mol-%, insbesondere etwa 3 mol-% Y_2O_3 erwiesen.

10

15

Das zweite, nanoskalige Metalloxid-Pulver (b) kann unstabilisiert oder mit einem weiteren Metalloxid stabilisiert sein. Geeignete Stabilisatoren sind u.a. CaO , Sc_2O_3 , CeO_2 , MgO und insbesondere Y_2O_3 . Das weitere Metalloxid-Pulver liegt vorzugsweise in einer Menge von 0,5 bis 12 mol-% - bezogen auf die Gesamtmenge an zweitem, nanoskaligem Metalloxid-Pulver (a) - vor. Das bevorzugte Yttriumtrioxid (Y_2O_3) liegt insbesondere in einer Menge von 1 bis 5 mol-%, besonders bevorzugt etwa 3 mol-% Y_2O_3 , vor. Als weitere nanoskalige Metalloxide können auch Al_2O_3 und TiO_2 eingesetzt werden.

20

25

Die zur Herstellung der erfindungsgemäßen bimodalen Metalloxid-Pulver verwendeten nanoskaligen Metalloxid-Pulver (b) sind nach allgemein üblichen Syntheseverfahren zugänglich. So können Metalloxid-Pulver z.B. auf verschiedenen chemischen Wegen mittels Sol-Gel-Synthese hergestellt werden. Ein Verfahren ist die Mikroemulsionstechnik nach G. Rinn und H. Schmidt in Ceramic Powder Processing Science (Proceedings of the second International Conference 12-14.10.1988). Weitere Möglichkeiten bieten Y.T. Moon, D.K. Kim, C.H. Kim in J. Am. Ceram. Soc., 78 [4] 1103-106, J.D. Mackenzie in Ultrastructure Processing of Ceramics, Glasses and Composites, 1984, S. 15-26, E.A. Barringer und H.K. Bowen

30

in J. Am. Ceram. Soc. 1982, S.199-201, E. Matijevic in Acc. Chem. Res., 1981, S.22-29, Fegley und Barringer in Mat. Res. Soc. Proc. , 1984, S. 187-197. Alternativ kann die Metallsalzsole durch Flammpyrolyse gemäß S. Begand und S. Ambrosius in DKG, S. D12-D16, 1998 und in Chemie Ingenieur Technik, S. 746-749; 1998

- 5 nanoskalige Metalloxidpulver liefern. Letztlich können die nanoskaligen Metalloxid-Pulver auch nach einem Plasmasynthese-Verfahren - basierend auf DE 3339490 A1 - erzeugt werden.

- 10 Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass sich insbesondere bei der Zugabe von plasmasynthetisch hergestelltem nanoskaligen Metalloxid-Pulver, bevorzugt ZrO_2 und Y_2O_3 -dotiertes ZrO_2 , besonders gute Ergebnisse, d.h. besonders geringer Schrumpf, hohe Sinterdichte, hohe Biegefestigkeit, hohe Transluzenz usw. der Keramik, erzielen lassen.

- 15 Weiterhin ist es bevorzugt, dass das zweite, nanoskalige Metalloxid-Pulver (b) eine durchschnittliche Partikelgröße von 5 bis 70 nm, insbesondere von 14 bis 56 nm und bevorzugt von 40 bis 50 nm aufweist.

- 20 Grundsätzlich ist der Gehalt des erfindungsgemäßen bimodalen Metalloxid-Pulvers an dem zweiten, nanoskaligen Metalloxid-Pulver (b) im Hinblick auf die oben dargelegten und wünschenswerten Eigenschaften der aus ihm hergestellten Keramiken nicht nach oben oder unten beschränkt. Es hat sich allerdings gezeigt, dass ein besonders geringer Schrumpf, eine besonders gute Bearbeitbarkeit des Grünkörpers, eine hohe Gewährleistung des isotropen Schrumpfs und eine
- 25 möglichst hohe Transparenz der Keramiken bei gleichzeitiger hoher mechanischer Belastbarkeit dann erzielt werden, wenn das erfindungsgemäße bimodale Metalloxid-Pulver 5 bis 30 Gew.-%, insbesondere 10 bis 25 Gew.-% und bevorzugt etwa 20 Gew.-% des zweiten, nanoskaligen Metalloxid-Pulvers (b) (bezogen auf das Gesamtgewicht des bimodalen Metalloxid-Pulvers) umfasst.

30

Die besten Ergebnisse wurden mit einem bimodalen ZrO_2 -Metalloxid-Pulver erzielt, das als nanoskaliges Metalloxid-Pulver (b) mit 3 mol-% Y_2O_3 stabilisiertes ZrO_2 , welches nach einem Plasmasynthese-Verfahren hergestellt worden ist, in einer

Menge von etwa 20 Gew.-% (bezogen auf das Gesamtgewicht des bimodalen Metalloxid-Pulvers) enthält.

Die erfindungsgemäßen bimodalen Metalloxid-Pulver sind ausgehend von ihren Einzelbestandteilen in herkömmlicher Weise zugänglich. Bevorzugt werden sie derart hergestellt, dass

- (A) das erste Metalloxid-Pulver (a) und das zweite, nanoskalige Metalloxid-Pulver (b) miteinander gemischt werden; und
- (B) das in Schritt (A) gebildete Gemisch einer Granulation unterworfen wird.

Alternativ können die erfindungsgemäßen bimodalen Metalloxid-Pulver auch nach einem Verfahren hergestellt werden, in dem

- (A') das erste Metalloxid-Pulver (a) einer Granulation unterworfen wird; und
- (B') das in Schritt (A') gebildete Granulat mit dem zweiten, nanoskaligen Metalloxid-Pulver (b) gemischt wird.

Die Mischung (A) bzw. (B') kann sowohl trocken als auch in Gegenwart eines geeigneten organischen Solvens, z.B. einem Alkohol wie Ethanol, erfolgen.

Durch Zusatz geeigneter Oberflächenmodifikatoren (u.a. Tenside, z.B. Tegotens T826) erfolgt eine verbesserte Desagglomeration auf Primärteilchengröße und eine für die Weiterverarbeitung und Produktqualität wichtige chemische Modifikation der Partikeloberflächen.

Üblicherweise wird unter Rühren für etwa 2 bis 16 h, insbesondere 8 bis 12 h, besonders bevorzugt etwa 10 h, gemischt.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Keramik mit bimodaler Korngrößenverteilung, herstellbar aus einem erfindungsgemäßen bimodalen Metalloxid-Pulver, das umfasst

- (a) ein erstes Metalloxid-Pulver (a) mit einem d_{50} -Wert von 0,2-12 μm und
- (b) ein zweites, nanoskaliges Metalloxid-Pulver mit einem d_{50} -Wert von 10 bis 300 nm mit
- (c) einem Größenverhältnis der d_{50} -Werte von (a) zu (b) von max. 40 zu 1

Die aus den erfindungsgemäßen bimodalen Metalloxid-Pulvern zugänglichen

Keramiken weisen in der Regel eine bimodale Korngrößenverteilung auf, wobei

- (1) eine erste Phase ein Metalloxid mit einer durchschnittlichen Korngröße von mindestens 250 nm umfasst; und
- 5 (2) eine zweite Phase ein Metalloxid mit einer durchschnittlichen Korngröße von 25 bis 250 nm umfasst.

Die erfindungsgemäßen Keramiken sind vorzugsweise unter anderem Grünkörper- oder Vorsinterkeramiken; besonders bevorzugt handelt es sich bei den

- 10 erfindungsgemäßen Keramiken um Fräskeramiken. Aufgrund ihres geringeren Schrumpfens können diese verdichteten Keramiken auch in bereits bestehenden Frässystemen, insbesondere Dentalfrässystemen, welche bislang nur fertig gesinterte Keramiken, also Keramiken, die einer End-Sinterung unterzogen wurden, gefräst haben, spanend bearbeitet werden, bevor sie einer End-Sinterung
- 15 unterzogen werden. Für die Zwecke der Dentaltechnik können diese Keramiken anschließend zu einem Dentalkeramikprodukt ausreichender Dimension, etwa einer Zahnkrone oder einer Zahnbrücke, gesintert werden. Selbstverständlich können die erfindungsgemäßen Keramiken auch zunächst einer End-Sinterung unterzogen werden, bevor sie weiterverarbeitet werden. Auch die Herstellung einer endgesin-
- 20 terten, porösen Keramik, die einer Infiltration unterzogen werden kann, wird durch die erfindungsgemäße Keramik verbessert, da der poröse Gerüstwerkstoff verbesserte mechanische Eigenschaften aufweist.

Üblicherweise werden die erfindungsgemäßen Grünkörperkeramiken bzw.

- 25 Vorsinterkeramiken nach an sich bekannten Verfahren dadurch hergestellt, dass das nach den oben beschriebenen Verfahren erhältliche bimodale Metalloxid-Pulver
- (C) kalt isostatisch endverdichtet bzw. zunächst vorverdichtet und schließlich endverdichtet und
 - (C') einer Vorsinterung unterworfen wird [Sintertemperatur 300-1200°C;
 - 30 Sinterdauer 0,5-8 h].

Die kalt isostatische Verdichtung des erfindungsgemäßen bimodalen Metalloxid-Pulvers erfolgt dabei z.B. chargenweise nach dem sog. Wet-Bag-Verfahren in einer CIP-Anlage der Fa. Phi Technologies unter einem Pressdruck von 200 bis 1000

MPa, bevorzugt etwa 300 MPa. Alternativ kann, besonders unter Berücksichtigung der Herstellung von Grünkörpern in großen Stückzahlen, die Verdichtung auch durch kaltisostatische Verdichtung nach dem Dry-Bag-Verfahren oder uniaxial erfolgen.

- 5 Insbesondere ist auch eine Vorverdichtung mit anschließender Aufmahlung des Grünkörpers und einer abschließenden Endverdichtung möglich. Des Weiteren ist auch eine Verarbeitung durch HIP (hot isostatic pressing) möglich.

Die auf diese Weise erhaltene Keramik kann dann in einem weiteren Verfahrensschritt (D) einer Sinterung unterzogen werden, bevor eine

- 10 Weiterverarbeitung erfolgt. Alternativ und besonders bevorzugt wird der verdichtete Grünkörper in einem Verfahrensschritt (E) einer Fräsbearbeitung unterzogen, bevor in einem weiteren Schritt (D') die erhaltene gefräste Keramik einer Sinterung unterworfen wird. Die Sinterung erfolgt dabei in üblichen Sinteröfen, z.B.

- 15 Bodenladeröfen, und zwar bei Temperaturen von 900°C bis 1700°C, bevorzugt bei etwa 1300°C; die Sinterdauer beträgt üblicherweise etwa 0,5-20h, bevorzugt 1-4h. Aufgrund der besonderen Eigenschaften der erfindungsgemäßen bimodalen Metalloxid-Pulver, aus denen die erfindungsgemäßen Keramiken zugänglich sind, kann die Bearbeitung bei Verwendung in der Dentaltechnik sehr weitgehend endabmaßnah erfolgen.

20

Die erfindungsgemäßen Keramiken finden demnach vor allem Verwendung als Fräskeramik, insbesondere als Dentalfräskeramik, ohne jedoch auf diese technische Verwendung beschränkt zu sein. Weitere Verwendungsgebiete sind Bio- und Medizintechnik, sowie generell das Gebiet der technischen Keramiken in der

- 25 Feinwerktechnik sowie dem Maschinen- und Automobilbau. Aus den erfindungsgemäßen Keramiken herstellbare Dentalkeramikprodukte sind demgemäß ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung. Aus den genannten Eigenschaften der erfindungsgemäßen Keramiken ergibt sich ihre Eignung als Dentalmaterial oder daraus geformtes Dentalprodukt oder als Bestandteil von
- 30 Dentalmaterial oder von daraus geformtem Dentalprodukt. Bevorzugte Dentalprodukte sind dabei Zahnwurzelkonstruktionen, z.B. Zahnwurzelaufbauten oder Zahnwurzelstifte, oder Zahnbrücken oder Zahnkronen, insbesondere Gerüstkeramiken und Implantatwerkstoff. Die hohe Transluzenz der Keramiken der vorliegenden Erfindung gestattet auch ihren Einsatz als Optokeramik.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Beispielen näher erläutert, ohne dass der Schutzzumfang der Erfindung durch sie beschränkt werden soll. Die nachfolgenden Beispiele beinhalten bevorzugte Ausführungsformen und
5 zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung. Weitere Weiterbildungen und Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen enthalten.

Beispiele

Vorbemerkung

Die verwendeten Materialien sind kommerziell bzw. durch bekannte Herstellungsverfahren erhältlich.

Korngrößen wurden vor mittels Laserbeugung und nach dem Sintern mittels Rasterelektronenmikroskop bestimmt; die Bestimmung des Sinterschrumpfs erfolgte durch Vermessung der drei Raumachsen und der Raumdiagonalen des quaderförmigen Grün- und Sinterkörpers. Die Bestimmung der Grün- und
20 Sinterdichte erfolgte nach dem Archimedes-Prinzip, die Bestimmung der 3-Punkt-Biegefestigkeit erfolgte gemäß den Vorgaben der Dentalnorm EN ISO 6872.

Beispiel 1 (Vergleichsbeispiel)

Ein ZrO_2 -Pulver, stabilisiert mit 3 mol-% Y_2O_3 , mit einer durchschnittlichen
25 Partikelgröße von 620nm wurde bei 300 MPa min kalt isostatisch verdichtet. Die Gründichte dieses Ausgangspulvers lag bei durchschnittlich $2,69 \text{ g / cm}^3$. Der verdichtete Grünkörper wurde in einem Bodenglaserofen BL-1801 von Kendro unter folgenden Bedingungen gesintert:

1. Entbinderung: 700 °C
2. Sinterung: 1500°C

Die 3-Punktbiegefestigkeit betrug durchschnittlich 1149 MPa.

Der Sinterschrumpf betrug durchschnittlich 24,7 %, die Sinterdichte lag bei $6,03 \text{ g/cm}^3$.

Beispiel 2 (Herstellung von nanoskaligem ZrO_2 -Pulver durch ein plasmachemisches Syntheseverfahren)

- Die Herstellung von nanoskaligem ZrO_2 -Pulver erfolgte durch die Zugabe von 30-40 μm großer Partikel der Reinmetalle oder hochflüchtige Metallverbindungen, wie z.B. Chloride direkt in ein Niedertemperaturplasma, welches mit Hilfe von HF- bzw. UHF-Plasmatronen erzeugt wird und ein großes Plasmavolumen und eine kleine Strömungsgeschwindigkeit (hohe Kontaktzeit) aufweist, gegeben. 1757g ZrCl_4 und 190g $\text{YCl}_3 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$ werden bei 3000-7000 K verdampft und ergeben theoretisch 1 kg nanoskaliges ZrO_2 (stabilisiert mit 3 mol-% Y_2O_3), wobei noch die Fraktionierung des Pulvers erfolgen muss. Das Pulver wies eine durchschnittliche Korngröße von 50 nm und einer spezifischen Oberfläche von $26 \pm 2 \text{ m}^2/\text{g}$ auf.

Beispiel 3 (Herstellung eines bimodalen Metalloxid-Pulvers und einer entsprechenden Keramik)

- Das nanoskalige Metalloxid-Pulver aus Beispiel 2 wurde zunächst mittels einer Ultraschallbehandlung deagglomeriert. Dem oberflächenmodifiziertem Metalloxid-Pulver aus Beispiel 1 wurde mit dem nanoskaligen Metalloxid-Pulver aus Beispiel 2 in einer Menge von 20 Gew.-% (bezogen auf das Gesamtgewicht des bimodalen Metalloxid-Pulvers) in einem Rotationsverdampfer ein Tensid zugesetzt (Verhältnis Pulvermischung zu Lösungsmittel: 1/7). Anschließend wurde dem Gemisch 3 mass-% Binder zugeführt und für 10 h bei 70°C gemischt. Anschließend wurde das Lösungsmittel abgedampft und die Pulvermischung bei 60°C getrocknet. Daraufhin wurde das Pulvergemisch granuliert und kalt isostatisch bei 60 MPa vorverdichtet. Anschließend wurde der Grünkörper gemahlen und bei 300 MPa kalt isostatisch endverdichtet. Der so erhaltene Grünkörper wies eine spezifische Dichte von durchschnittlich $4,14 \text{ g/cm}^3$ auf. Die anschließende Sinterung erfolgte wie in Beispiel 1 beschrieben. Die erhaltene Keramik war transluzenter als in Beispiel 1 und wies folgende weitere Eigenschaften auf:
- Die 3-Punktbiegefestigkeit betrug durchschnittlich 1473 MPa. Der Sinterschrumpf betrug 11,8 %, die Sinterdichte $6,08 \text{ g/cm}^3$.

Ansprüche

1. Bimodales Metalloxid-Pulver bzw. bimodaler Metalloxid-Binder-Verbund, umfassend

- 5 (a) ein erstes Metalloxid-Pulver (mit und ohne Oberflächenmodifikation);
und
(b) ein zweites, nanoskaliges Metalloxid-Pulver (mit und ohne Oberflächenmodifikation),

dadurch gekennzeichnet, dass

- 10 das erste Metalloxid-Pulver (a) einen d_{50} -Wert von 0,2-12 μm aufweist; und
das zweite, nanoskalige Metalloxid-Pulver (b) einen d_{50} -Wert von 10-300 nm aufweist;

wobei das Größenverhältnis der d_{50} -Werte von (a) zu (b) bei max. 40:1 und das Mengenverhältnis von 0,1 : 99,9 bis zu 99,9 : 0,1 liegt

- 15 wobei bimodale Metalloxid-Pulver aus $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, bestehend aus einem ersten $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ -Pulver mit einer durchschnittlichen Korngröße von 1 μm und einem zweiten $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ -Pulver mit einer durchschnittlichen Korngröße von 70 bis 120 nm ausgenommen sind.

- 20 2. Bimodales Metalloxid-Pulver nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass

das Metalloxid aus der Gruppe ausgewählt ist, die ZrO_2 , HfO_2 , TiO_2 und Al_2O_3 umfasst.

- 25 3. Bimodales Metalloxid-Pulver nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Metalloxid ZrO_2 ist.

4. Bimodales Metalloxid-Pulver nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass das zweite, nanoskalige Metalloxid-Pulver (b) ZrO_2 ist und mit 0,5 bis 12 mol-% (bezogen auf die Gesamtmenge an zweitem, nanoskaligem Metalloxid) eines weiteren Metalloxids stabilisiert ist.
- 30

5. Bimodales Metalloxid-Pulver nach Anspruch 4, **d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t**, dass das weitere Metalloxid 1 bis 5 mol-%, insbesondere etwa 3 mol-% Y_2O_3 ist.
- 5 6. Bimodales Metalloxid-Pulver nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t**, dass das zweite, nanoskalige Metalloxid-Pulver (b) nach einem Plasmasynthese-Verfahren hergestellt ist.
- 10 7. Bimodales Metalloxid-Pulver nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t**, dass das zweite, nanoskalige Metalloxid-Pulver (b) eine durchschnittliche Korngröße von 10 bis 200 nm, insbesondere von 15 bis 100 nm und bevorzugt von 40 bis 50 nm aufweist.
- 15 8. Bimodales Metalloxid-Pulver nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t**, dass das bimodale Metalloxid-Pulver 5 bis 30 Gew.-%, insbesondere 10 bis 25 Gew.-% und bevorzugt etwa 20 Gew.-% des zweiten, nanoskaligen Metalloxid-Pulvers (b) (bezogen auf das Gesamtgewicht des bimodalen Metalloxid-Pulvers) umfasst.
- 20 9. Keramik aus Metalloxid-Pulver mit bimodaler Korngrößenverteilung, herstellbar aus einem bimodalen Metalloxid-Pulver, das umfasst
- (a) ein erstes Metalloxid-Pulver mit einem d_{50} -Wert von 0,2-12 μm und
- (b) ein zweites, nanoskaliges Metalloxid-Pulver mit einem d_{50} -Wert von 10 bis 300 nm.
- 25 wobei das Größenverhältnis der d_{50} -Werte von (a) zu (b) bei max. 40:1 und das Mengenverhältnis von 0,1 : 99,9 bis zu 99,9 : 0,1 liegt
- 30 10. Keramik aus Metalloxid-Pulver mit bimodaler Korngrößenverteilung, umfassend zwei oder mehr Phasen, **d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t**, dass
- (1) eine erste Phase ein Metalloxid mit einer durchschnittlichen Korngröße von mindestens 250 nm umfasst; und
- (2) eine zweite Phase ein Metalloxid mit einer durchschnittlichen Korngröße von 25 bis 250 nm umfasst.

11. Keramik nach einem der Ansprüche 9 oder 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie eine Grünkörper- oder eine Vorsinterkeramik ist.
- 5 12. Keramik nach einem der Ansprüche 9 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie eine Fräskeramik ist.
13. Verfahren zur Herstellung von bimodalen Metalloxid-Pulvern nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass
- 10 (A) das erste Metalloxid-Pulver (a) und das zweite, nanoskalige Metalloxid-Pulver (b) miteinander gemischt werden, und
- (B) das in Schritt (A) gebildete Gemisch einer Granulation unterworfen wird.
- 15 14. Verfahren zur Herstellung von bimodalen Metalloxid-Pulvern nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass
- (A') das erste Metalloxid-Pulver (a) einer Granulation unterworfen wird; und
- (B') das in Schritt (A') gebildete Granulat mit dem zweiten, nanoskaligen Metalloxid-Pulver (b) gemischt wird.
- 20 15. Verfahren zur Herstellung von Grünkörperkeramiken bzw. Vorsinterkeramiken, **dadurch gekennzeichnet**, dass ein bimodales Metalloxid-Pulver nach einem der Ansprüche 1 bis 8
- 25 (C) kalt isostatisch (uniaxial) endverdichtet bzw. zunächst vorverdichtet und abschließend einer Endverdichtung und
- (C') einer Vorsinterung bei einer Sintertemperatur von 300 bis 1100°C und einer Sinterdauer von 0,5 bis 8 h unterworfen wird.
- 30 16. Verfahren zur Herstellung einer Keramik aus einem bimodalen Metalloxid-Pulver nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass das bimodale Metalloxid-Pulver
- (C) kalt isostatisch verdichtet bzw.
- (C') einer Vorsinterung unterworfen wird, und

- (D) die in Schritt (C) erhaltene Grünkörperkeramik bzw. die in Schritt (C') erhaltene Vorsinterkeramik einer Sinterung unterzogen wird.

- 5 17. Verfahren zur Herstellung einer Fräskeramik aus einem bimodalen Metalloxid-Pulver nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t**, dass das bimodale Metalloxid-Pulver
- (C) kalt isostatisch verdichtet bzw.
- (C') einer Vorsinterung unterworfen wird;
- 10 (E) die in Schritt (C) erhaltene Grünkörperkeramik bzw. die in Schritt (C') erhaltene Vorsinterkeramik einer Fräsbearbeitung unterzogen wird; und
- (D') die in Schritt (E) erhaltene gefräste Keramik einer Sinterung unterworfen wird.
- 15 18. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 13 bis 17, **d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t**, dass das Granulat zunächst vorverdichtet, dann aufgemahlen und anschließend erneut granuliert und entverdichtet wird.
- 20 19. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 15 bis 18, **d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t**, dass bimodales Pulver vermischt werden und dass in einem Rotationsverdampfer anschließend ein Abdampfen von Lösungsmittelbestandteilen erfolgt.
- 25 20. Verwendung eines bimodalen Metalloxid-Pulvers nach einem der Ansprüche 1 bis 8 zur Herstellung einer Keramik.
21. Verwendung nach Anspruch 18, **d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t**, dass die Keramik eine Fräskeramik, insbesondere eine Dentalfräskeramik ist.
- 30 22. Verwendung einer Keramik nach einem der Ansprüche 9 bis 11 als Fräskeramik, insbesondere als Dentalfräskeramik.
23. Verwendung von nanoskaligem Metalloxid-Pulver (b) mit einer durchschnittlichen Korngröße von 1 bis 200 nm zur Herstellung eines

bimodalen Metalloxid-Pulvers nach einem der Ansprüche 1 bis 8 und/oder einer Keramik nach einem der Ansprüche 9 bis 12.

24. Verwendung nach Anspruch 21, **d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t**,
5 dass das Metalloxid-Pulver nanoskaliges ZrO_2 , insbesondere nanoskaliges ZrO_2 , das mit etwa 3 mol-% Y_2O_3 stabilisiert ist, besonders bevorzugt ZrO_2 , das mit etwa 3 mol-% Y_2O_3 stabilisiert ist und nach einem Plasmasynthese-Verfahren hergestellt wurde, ist.
- 10 25. Dentalkeramikprodukt, umfassend eine Keramik nach einem der Ansprüche 9 bis 12.
26. Verwendung einer Keramik nach einem der Ansprüche 9 bis 12 als
Dentalmaterial oder daraus geformtes Dentalprodukt oder als Bestandteil von
15 Dentalmaterial oder von daraus geformtem Dentalprodukt.

Zusammenfassung

- 5 Die vorliegende Erfindung betrifft Metalloxid-Pulver mit bimodaler Korngrößenverteilung, aus diesen Metalloxid-Pulvern herstellbare Keramiken, insbesondere Fräskeramiken zum Einsatz in der Dentaltechnik, Verfahren zur Herstellung der Metalloxid-Pulver und der Keramiken, die Verwendung nanoskaliger Metalloxid-Pulver zur Herstellung der Metalloxid-Pulver und der Keramiken und
- 10 Dentalkeramikprodukte.